

MŰSZAKI ADATLAP

Dréntec 8mm 2*20m

8 mm dombormagasságú dombornyomott műanyag lemez

Alkalmazási területek: Bennmaradó zsaluzatként: a **Dréntec L 8 mm 2*20m** és a **Dréntec S 8 mm 2*20m** költségkímélő megoldás, vízszintesen vagy függőlegesen elhelyezve, lőttbeton technológiájú megerősítés, ill. résfal és beton tartófal közé.

Védőréteggént: A dombornyomott műanyag lemez alkalmas szigetelő rétegek védelmére földfeltöltés alatt.

Műszaki adatok

Megnevezés	Dréntec L	Dréntec S
Anyaga	HDPE	HDPE
Fajlagos tömeg	420 g/m ²	500 g/m ²
Dombormagasság	kb. 8 mm	kb. 8 mm
Domborulatok száma	> 1930 db/m ²	> 1930 db/m ²
Légtérfogat a domborulatok között	kb. 5,02 l/m ²	kb. 5,02 l/m ²
Kapcsolódási felület	1510 cm ² /m ²	1510 cm ² /m ²
Terhelhatóság	kb. 188 kN/m ²	kb. 224 kN/m ²
Szín	fekete/barna	fekete/barna
Hőmérsékletállóság	-30 °C-tól +80 °C-ig	-30 °C-tól +80 °C-ig
Fiziológiai tulajdonságok	talajvízzel nem lép reakcióba	talajvízzel nem lép reakcióba

A **Dréntec 8mm 2*20m** dombornyomott lemez vegyileg ellenálló, gyökérálló, rothadásálló, és ellenáll a gomba- és baktériumfertőzéseknek.

További információk

Gyártó:

Hammerl GmbH & Co. KG
Niedere Klinge 15
D-74376 Gemmrigheim
Németország
Hellszerwerk Süd

Tanúsítás:

A műszaki adatlap adatai a gyártó műszaki adatlapjának az adatait tartalmazzák.

A **Dréntec L 8 mm 2*20m** és a **Dréntec S 8 mm 2*20m** termékek nem tekinthetők építési terméknek, így teljesítménynyilatkozattal nem rendelkeznek.

Kiszerezés:

tekercs szélessége: 2,0 m
hosszúság: 20 m

Tárolás:

Mechanikai sérüléstől mentesen tárolandó.

Figyelmeztetés:

A munkavédelmi előírásokat minden esetben be kell tartani.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

BAU-HAUS Kft, 2045 Törökbálint, Kinizsi u. 16.
info@bau-haus.hu, www.bau-haus.hu
Tel. 06/23 332-119, Fax: 06/23 332-118