

## MŰSZAKI ADATLAP

### BAUTEC PRÉMIUM FORMALEVÁLASZTÓ OLAJ

**Alkalmazási területek:** Alkalmazható az általánosan elterjedt zsaluzási eljárásoknál, acél, alumínium, fa, rétegelt lemez stb. zsaluanyagok kenésére.  
A felhordási technológiától és a zsalu anyagától függően a fajlagos kenőanyag igény: 30-90 m<sup>2</sup>/kg  
A sablonra való felhordás szórással, hengerrel, ecseteléssel is megvalósítható.

**Anyagtulajdonságok:** Az BAUTEC Prémium formaleválasztó olajok

- használatra készek,
- ásványolaj bázisúak,
- oldószermentesek,
- a függőleges felületre is jól tapadnak,
- és nincs szükségük száradási időre.

Ezek a tulajdonságok lehetővé teszik:

- a zsalu könnyű és tiszta leválasztását a betonfelületről,
- a kifogástalan betonfelületet,
- a zsaluzat megvédését a korróziótól és az idő előtti öregedéstől.

**Műszaki adatok:**

Megjelenés	szalmasárga, tiszta, folyékony
Sűrűség 15 °C-on	0,85-0,92 g/cm <sup>3</sup>
Oldhatóság	szerves oldószerekben oldódik
Anyagszükséglet	30-90 m <sup>2</sup> /kg
Kinematikai viszkozitás 40 °C	7,0 mm <sup>2</sup> /s
Dermedéspont:	-10 °C

**Felhasználási utasítás:**

- A kezelendő felületnek tisztának és száraznak kell lennie.
- A korrózió és betonmaradványokat el kell távolítani.
- A terméket vékonyan, megfelelő fedettséggel, szórással vagy kenéssel kell felhordani.
- Kerülni kell az olaj felhalmozódását a felületen.
- Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata ajánlott.

**Előnyök:**

- könnyű kiszaluzás
- tiszta- és olajmentes felület
- gazdaságos felhasználás

**Tárolás és szavatosság:** Vízről és tűzről naptól védett helyen, az eredeti kiserelésben, légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől elzárt helyen tárolandó.  
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap  
Tűzveszélyesség: IV. fokozat, D osztály  
Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 50°C

**Fontos tudnivalók:** A kenőanyagok felhasználása során figyelembe kell venni az általános egészségvédelmi előírásokat! További információk a biztonságtechnikai adatlapon található.

**Kiszerezés:**

- 25 literes műanyag kanna
- 208 literes hordó

**Forgalmazza:** **Bau-Haus Építőipari és Szolgáltató Kft.**